

SILICONA ACETICA PRO

SELLADOR DE SILICONA ACETICA CON FUNGICIDA • USO PROFESIONAL

Sellado de aluminio, vidrio, azulejos, sanitarios y box de baños.



Flexible



Para interiores y exteriores



Antihongo



Alta adhesión en aluminio



PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO VENTA	CÓDIGO DE BARRAS INDIVIDUAL	EMBALAJE		NCM	CAJA						PALETIZADO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código de Barras Caja	Unid.	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Tubo plastico 50mL	<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0509.0566	7908251900564	50	30x160	35069190	17908251900561	24	1,200	1,444	130	190	150	Base: 43 Altura: 6
Cartucho 280mL	<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0509.0521	7908251900007	260	50x220		17908251900004	12	3,120	4,020	156	210	230	Base: 32 Altura: 5
	<input type="checkbox"/> Aluminio	0509.0524	7908251900038	260			17908251900035		3,120	4,020				
	<input type="checkbox"/> Blanco	0509.0522	7908251900014	260			17908251900011		3,120	4,020				
	<input type="checkbox"/> Bronce	0509.0525	7908251900106	260			17908251900103		3,120	4,020				
	<input type="checkbox"/> Negro	0509.0523	7908251900021	260			17908251900028		3,120	4,020				

DESCRIPCIÓN

Maestra Silicona Acetica Pro es un sellador de curado acético para varios pegados de interior y exterior. Resistente a la formación de hongos y con alta adherencia sobre el aluminio.

DONDE APLICAR

Sellado de aluminio, vidrio, azulejo, vajilla sanitaria y caja de baño.

PROPIEDADES

Propiedad	Resultado
Tiempo de formación de película (min)	10
Tiempo de curado (mm/24h)	2
Densidad (g/cm ³)	0,96
Propiedad después de curado	
Dureza (Shore A)	17
Tensión de rotura (MPa)	1,0
Elongación (%)	300
Resistencia a la temperatura (°C)	-30 / +120

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo y aceites. Quitar todos los residuos de materiales, especialmente los que no se adhieren suficientemente a las capas (lijar si es necesario). Limpiar y desengrasar la superficie con alcohol isopropílico y mantenerla seca antes de la aplicación. No utilice Kerosene o gasolina para la limpieza de las superficies. Para un mejor acabado se recomienda utilizar cinta adhesiva en las áreas laterales de la junta donde no se pretende el contacto del producto. En el caso de aplicaciones en sustratos diferentes de los mencionados se recomienda realizar una prueba para evaluar la adhesión y compatibilidad del producto.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto en el área deseada e inmediatamente hacer el acabado. En el caso de uso de la cinta adhesiva, quitar la misma antes de que el producto forme películas. Después del uso, dejar una pequeña cantidad de producto por encima de la boquilla para formar un tampón. En la reutilización, retirar el tapón. Después de abierto reutilizar el producto en hasta una semana. Limpiar las herramientas antes de la curación. Después de curado el producto sólo se elimina mecánicamente.

LIMITACIONES

No utilizar en vidrios laminados, metales corrosivos, espejos, superficies pintadas, acuarios y concreto. No aplicar en plásticos a base de polietileno, polipropileno, policarbonato, acrílico y politetrafluoretileno. No utilizar en piezas que tengan contacto con alimentos e inmersión continua en medios líquidos. No utilizar en fachadas de vidrio y cualquier adhesión estructural que necesite resistencia. No acepta pintura.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en el embalaje original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, al abrigo de la luz del solar directa y alejada de fuentes de calor. Para evitar la contaminación del producto no usado no devuelva cualquier resto de material dentro de su embalaje original. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Validez (a partir de la fecha de fabricación): 12 meses.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para probar el producto en cuanto a seguridad y finalidad de uso. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es de entera responsabilidad del usuario determinar la adecuación del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejadas para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en su manejo y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el contexto de las normas legales y las disposiciones vigentes, a las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en el presente documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o ya existente. Para información de seguridad, manipulación, almacenamiento y descarte, consulte la Hoja de Información de Seguridad de Producto Químico (FISQP).



(19) 3512.9860
(19) 97102.8796
maestrapro.com